

FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES

établie en application du référentiel « NF - Equipements de la Route » - Révision n°9 et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824

ADMISSION N° 1RH1176S2 du 01/02/2010		
SOCIETE TITULAIRE	PRODUIT	
SAR	VANDIBOX	
Hameau de Ronquerolles BP 40 008 60602 - CLERMONT Cedex FRANCE	Catégorie Dm	Nature Produit 2

DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT

Enduit à chaud extrudé rétro réfléchissant de couleur blanche, pour marquages routiers et urbains, sur revêtements hydrocarbonés. Application en une seule passe par machine automotrice. Le produit est saupoudré avec un mélange

Conditions limites d'application * : T° mini : 5 °C T° maxi : 40 °C Hygrométrie maxi : 80 %

(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT ADMIS

MODE D'APPLICATION : Sabot automoteur avec un distributeur pour saupoudrage + fondoir.

DOSAGES APPLIQUES :

PRODUIT :

Produit de base	100 %	Dosage humide 1710 g/m ²
-----------------	-------	---

SAUPOUDRAGE :

Mélange S.	(- MBG1.A2.TC) 100 %	Dosage utile 605 g/m ²
------------	----------------------	---

N.B : le dosage consommé des produits de saupoudrage est toujours supérieur au dosage utile

CONDITIONS ATMOSPHERIQUES : T° air : 18 °C T° sol : 22 °C Hygrométrie : 58 % Vent : 2 km/h TEMPS DE SECHAGE : 1 min

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION :	Masse Volumique	Teneur en cendres	Extrait sec	Bille Anneau
Produit de base	1.9 kg/l	78.9 %		98.6 °C

RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL

CARACTERISTIQUES DU SITE : N2 OISE Chaussée PARIS > PROVINCE PR 15.36 à 16.28 Année Trafic (véh/j) % PL

Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX

Application en : 2008

PMT : 1.1 mm

	2007	8000	19
	2008	8100	19

CARACTERISATION DU PRODUIT : (avant 6 mois pour les temporaires et après 1 cycle climatique pour les permanents)

Classe de roulage	Visibilité de nuit RETROREFLEXION (mcd.m-2.lx-1)	Adhérence SRT	Visibilité de jour		
			Chromaticité (x)	(y)	Qd (mcd.m-2.lx-1)
Exigences :	150	0.45			100
Etat neuf	272	0.53	0.33	0.3478	186
(P2) 100000	180	0.53	0.3336	0.3521	158
(P3) 200000	184	0.53	0.3343	0.352	126
(P4) 500000	176	0.54	0.3343	0.3527	143
(P5) 1000000	174	0.54	0.3304	0.349	147
(P5) 1000000	Classe R3	Classe S2	/		Classe Q2

ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE L.R.P.C. DE ST-QUENTIN (accrédité COFRAC sous le n°1-0599)

Le réseau des L.P.C organisme technique responsable, est représenté par : L.C.P.C. / E.S.E.

58, Boulevard Lefebvre 75732 PARIS CEDEX 15 Tel : 01 40 43 53 56 Fax : 01 40 43 54 99

MARQUAGE DES PRODUITS

Conformément au référentiel, chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :

* l'appellation du produit, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine

* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :



Fiche établie par le LRPC de ST-QUENTIN

D. DUPONT
Le 01/02/2010

VISAS

Le Fabricant :

Lucien
Le 3/02/2010

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.

ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE

ASociation pour la QUALification des Equipements de la Route - Enregistrée à L'HAY-LES ROSES le 02/12/2004 sous le N°44851

Siège social : 165, avenue Aristide Briand 94234 Cachan cedex

tél : +33(0)1.49.08.51.90 - fax : +33(0)1.49.08.94.78 - mel : contact@asquer.fr - site : www.asquer.fr

APE 913 E - SIRET 398 289 140 00020 - TVA intracommunautaire FR 94 398 289 140