


MARQUE NF - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE					
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)					
établie en application des annexes de certification "Signalisation horizontale" - Révision n°12 et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824					
ADMISSION N° 1RH1481S2 du 21/01/2015					
SOCIETE TITULAIRE			PRODUIT		
AXIMUM Produits de Marquage			EOLE STAR		
41, Boulevard de la République 78400 CHATOU FRANCE			Nature du produit P		
DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT					
Peinture monocomposant rétro réfléchissante de couleur blanche, pour marquages routiers et urbains, sur revêtements hydrocarbonés. Application en une seule passe par machine automotrice. Le produit est saupoudré avec des microbilles.					
Conditions limites d'application * : T° mini : 5 °C T° maxi : 45 °C Hygrométrie maxi : 80 %					
(* : indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)					
MATERIELS DE MISE EN OEUVRE					
Machine automotrice avec un pistolet et 2 distributeurs indépendants pour saupoudrage et injection					
DOSAGES PRODUITS					
DOSAGES APPLIQUES :					
<u>PRODUIT :</u>			Dosage humide		
Produit de base			100 %	275 g/m²	
<u>SAUPOUDRAGE :</u>			Dosage utile		
Billes Injectées (- 500 125 AC90 - POTTERS)			55 %	385 g/m²	
Billes Saupoudrées (- 500 125 AC90 - POTTERS)			45 %		
N.B : le dosage consommé des produits de saupoudrage est toujours supérieur au dosage utile					
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :					
T° air : 24 °C T° sol : 43 °C Hygrométrie : 42 % Vent : 3 km/h TEMPS DE SECHAGE : 2 min					
CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION					
Produit	Masse Volumique	Teneur en cendres	Extrait sec	Bille Anneau	
Produit de base	1.66 g/ml	42.7 %	78.0 %		
RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL					
CARACTERISTIQUES DU SITE :		N2	OISE	Chaussée PROVINCE>PARIS	
				PR 15.36	à 16.28
Nature du revêtement : BETON BITUMEUX		Application en : 2013 - R253		PMT : 0.88 mm	
CARACTERISATION DU PRODUIT :		(avant 6 mois pour les temporaires et après 1 cycle climatique pour les permanents)		Année	Trafic (véh/j)
				2013	6800
					% PL
					17
Classe de roulage		Visibilité de nuit	Adhérence	Visibilité de jour	
Nb de passages de roues	RI (mcd.m-2.lx-1)	SRT	Chromaticité		Qd (mcd.m-2.lx-1)
Exigences :	150	0.45	(x)	(y)	100
Etat neuf	307	0.57	0.3262	0.3463	211
(P1) 50000	308	0.53	0.3275	0.3460	128
(P2) 100000	355	0.52	0.3242	0.3426	125
(P3) 200000	280	0.54	0.3259	0.3442	125
(P4) 500000	214	0.53	0.3245	0.3428	118
(P5) 1000000	163	0.53	0.3245	0.3440	115
(P5) 1000000	Classe R3	Classe S2	/		Classe Q2
ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA - Direction Territoriale Nord Picardie (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)					
Le réseau des L.P.C organisme technique responsable, est représenté par : IFSTTAR / LEPSIS					
14-20, Boulevard Newton - Cité Descartes - Champ sur Marne 77447 Marne la Vallée cedex 2 Tel : 01 81 66 80 00 Fax : /					
MARQUAGE DES PRODUITS				VISAS	
Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :					
* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine					
* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :					
				Fiche établie par le CEREMA - Dir NP  Le 21/01/2015	
				Le Fabricant (Nom et Visa) :  Le 26 01 2015	
LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER NEST PAS UTILISABLE SEULE.					
ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE					
ASociation pour la Certification et la Qualification des Équipements de la Route - Enregistrée à L'HAY-LES ROSES le 02/12/2004 sous le N°44851					
Siège social : 58, Rue de l'Arcade - 75384 Paris Cedex 08					
tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr					
APE 9499 Z - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire FR 92 398 289 140					