

**MARQUE NF - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE**

**FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)**

établie en application de l'annexe technique n°1 au référentiel de certification - Révision n°13 et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824

ADMISSION N°	<b>1RH1499S2</b>	du	<b>19/10/2015</b>
<b>SOCIETE TITULAIRE</b>		<b>PRODUIT</b>	
<b>AXIMUM Produits de Marquage</b>		<b>ORCA VILLE/ROUTE P6</b>	
5, Rue du Quai du Débarquement 76100 Rouen FRANCE		Nature du produit <b>ECE</b>	

**DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT**

Enduit à chaud extrudé rétro réfléchissant de couleur blanche, pour marquages routiers et urbains, sur revêtements hydrocarbonés. Application en une seule passe. Le produit est saupoudré avec des microbilles.

Conditions limites d'application \* : T° mini : 8 °C T° maxi : 40 °C Hygrométrie maxi : 80 %

(\* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)

**MATERIELS DE MISE EN OEUVRE**

Sabot automoteur avec un distributeur pour saupoudrage + fonder.

**DOSAGES PRODUITS**

**DOSAGES APPLIQUES :**

**PRODUIT :**

Produit de base

100 %

Dosage humide

3740 g/m²

**SAUPOUDRAGE :**

Mélange Saupoudré

( - GX 500 125 AC90-POTTERS )

100 %

Dosage utile

460 g/m²

N.B : le dosage consommé des produits de saupoudrage est toujours supérieur au dosage utile

**CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :**

T° air : 23 °C T° sol : 36 °C Hygrométrie : 59 % Vent : 6 km/h TEMPS DE SECHAGE : 1 min

**CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION**

Produit	Masse Volumique	Teneur en cendres	Extrait sec	Bille Anneau
Produit de base	2.03 g/ml	70.9 %		98.0 °C

**RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL**

<b>CARACTERISTIQUES DU SITE :</b>	N2	OISE	Chaussée PROVINCE>PARIS	PR 15.36	à	16.28	Année	Trafic (véh/l)	% PL
Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX			Application en : 2013 - R223	PMT : 0.88 mm			2013	6800	17
							2014	8050	19

**CARACTERISATION DU PRODUIT :**

(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)

Classe de roulage	Visibilité de nuit	Adhérence	Visibilité de jour		
			Chromaticité		Qd
Nb de passages de roues	RI	SRT	(x)	(y)	(mcd.m-2.lx-1)
Exigences :	150	0.45			100
Etat neuf	435	0.55	0.3304	0.3498	178
(P1) 50000	301	0.54	0.3317	0.3507	110
(P2) 100000	321	0.51	0.3304	0.3495	110
(P3) 200000	306	0.54	0.3305	0.3495	120
(P4) 500000	219	0.53	0.3307	0.3491	118
(P5) 1000000	223	0.54	0.3311	0.3491	146
(P6) 2000000	166	0.56	0.3279	0.3475	169
<b>(P6) 2000000</b>	<b>Classe R3</b>	<b>Classe S2</b>	<b>/</b>		<b>Classe Q2</b>

ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA - Direction Territoriale Nord Picardie site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)

Organisme Technique représenté par : CEREMA

Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /

**MARQUAGE DES PRODUITS**

Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :

- \* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine
- \* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :



Fiche établie par le  
**CEREMA - Dter NP**  
*[Signature]*  
Le 09/11/2016

**VISAS**

Le Fabricant  
(Nom et Visa) :  
*Dalhoue*  
*[Signature]*  
Le 06 12 2016

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.

ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE

Association pour la Certification et la Qualification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005

Siège social : 58, Rue de l'Arcade - 75384 Paris Cedex 08

tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr

APE 9499 Z - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 94 398 289 140