

MARQUE NF - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)

établie en application de l'annexe technique n°1 au référentiel de certification - Révision n°13 et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824

ADMISSION N° **1RH1501S1** du **19/10/2015**

SOCIETE TITULAIRE

AXIMUM Produits de Marquage

5, Rue du Quai du Débarquement
76100 Rouen FRANCE

PRODUIT

OSTREA PROJETE P6

Nature du produit
ECP

DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT

Enduit à chaud projeté rétroréfléchissant de couleur blanche, pour marquages routiers et urbains, sur revêtements hydrocarbonés. Application en une seule passe. Le produit est saupoudré avec des microbilles.

Conditions limites d'application * :

T° mini : 8 °C

T° maxi : 40 °C

Hygrométrie maxi : 80 %

(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)

MATERIELS DE MISE EN OEUVRE

Machine avec un dispositif de chauffe, un pistolet pour enduit à chaud, un distributeur pour saupoudrage + fondoir

DOSAGES PRODUITS

DOSAGES APPLIQUES :

PRODUIT :

Produit de base

100 %

Dosage humide

2800 g/m²

SAUPOUDRAGE :

Mélange Saupoudré

(- GX 500 125 AC90-POTTERS)

100 %

Dosage utile

480 g/m²

N.B : le dosage consommé des produits de saupoudrage est toujours supérieur au dosage utile

CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :

T° air : 19 °C

T° sol : 29 °C

Hygrométrie : 68 %

Vent : 18 km/h

TEMPS DE SECHAGE : 1 min

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Produit
Produit de base

Masse Volumique
1.97 g/ml

Teneur en cendres
74.3 %

Extrait sec

Bille Anneau
85.0 °C

RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL

CARACTERISTIQUES DU SITE :

N2

OISE

Chaussée PROVINCE>PARIS

PR

15.36

à

16.28

Année

Trafic (véh/j)

% PL

Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX

Application en : 2013 - R205 PMT : 0.88 mm

2013

6800

17

2014

8050

19

CARACTERISATION DU PRODUIT :

(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)

Classe de roulage Nb de passages de roues	Visibilité de nuit RI (mcd.m-2.lx-1)	Adhérence SRT	Visibilité de jour		
			Chromaticité (x)	Qd (mcd.m-2.lx-1)	
Exigences :	150	0.45		100	
Etat neuf	540	0.46	0.3271	0.3466	214
(P1) 50000	391	0.47	0.3293	0.3473	100
(P2) 100000	427	0.45	0.3281	0.3466	113
(P3) 200000	381	0.45	0.3271	0.3459	112
(P4) 500000	281	0.50	0.3288	0.3470	111
(P5) 1000000	209	0.56	0.3296	0.3475	153
(P6) 2000000	187	0.56	0.3252	0.3449	175
(P6) 2000000	Classe R3	Classe S1	/	Classe Q2	

ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA - Direction Territoriale Nord Picardie site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)

Organisme Technique représenté par : CEREMA

Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /

MARQUAGE DES PRODUITS

Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :

* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine

* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :



Fiche établie par le
~~CEREMA - Dter NP~~

DDUPONT
Le 09/11/2016

VISAS

Le Fabricant
(Nom et Visa) :

Delbarre
Le 06.12.2016

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.

ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE

Association pour la Certification et la QUALification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005

Siège social : 58, Rue de l'Arcade - 75384 Paris Cedex 08

tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr

APE 9499 Z - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 94 398 289 140