

MARQUE NF - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I) établie en application de l'annexe technique n°1 au référentiel de certification - Révision n°13 et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824	
ADMISSION N° 1H1571S2 du 25/10/2016	
SOCIETE TITULAIRE AXIMUM Produits de Marquage 5, Rue du Quai du Débarquement 76100 Rouen FRANCE	PRODUIT GRIFFON VILLE ROUTE Nature du produit Pr Liquide/Solide

DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT	
Peinture réactive liquide/solide non rétro réfléchissante de couleur blanche, à usage exclusivement urbain, sur revêtements hydrocarbonés. Application en une seule passe. Le produit est saupoudré avec des charges antidérapantes.	
Conditions limites d'application * : T° mini : 5 °C T° maxi : 35 °C Hygrométrie maxi : 80 % (* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)	

MATERIELS DE MISE EN OEUVRE
Machine automotrice avec un pistolet et un distributeur pour saupoudrage.

DOSAGES PRODUITS	
DOSAGES APPLIQUES : <u>PRODUIT :</u> Produit de base 98.5 % Durcisseur 1.5 % <u>SAUPOUDRAGE :</u> Charges Antidérapantes Saupoudrées (- M2 - SILMER) 100 %	
	Dosage humide 340 g/m² Dosage utile 65 g/m²

N.B : le dosage consommé des produits de saupoudrage est toujours supérieur au dosage utile

CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :	
T° air : 23 °C T° sol : 38 °C Hygrométrie : 61 % Vent : 15 km/h	TEMPS DE SECHAGE : 15 mn

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION				
Produit	Masse Volumique	Teneur en cendres	Extrait sec	Bille Anneau
Produit de base	1.78 g/ml	54.0 %	79.5 %	



RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL									
CARACTERISTIQUES DU SITE :		N2	OISE	Chaussée PARIS>PROVINCE	PR 15.36	à 16.28	Année	Trafic (véh/j)	% PL
Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX				Application en : 2014 - R135		PMT : 0.98 mm	2014	8050	19
							2015	8050	19

CARACTERISATION DU PRODUIT :
 (Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)

Classe de roulage	Visibilité de nuit	Adhérence	Visibilité de jour		
			Chromaticité		Qd
			(x)	(y)	
Nb de passages de roues	RI (mcd.m-2.lx-1)	SRT			
Exigences :		0.45	130		
Etat neuf	/	0.68	0.3233	0.3411	273
(P1) 50000	/	0.54	0.3300	0.3485	211
(P2) 100000	/	0.57	0.3307	0.3496	184
(P3) 200000	/	0.56	0.3275	0.3454	184
(P4) 500000	/	0.58	0.3256	0.3443	173
(P5) 1000000	/	0.58	0.3257	0.3443	190
(P6) 2000000	/	0.63	0.3226	0.3410	170
(P6) 2000000		Classe S2	/		Classe Q4

ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA - Direction Territoriale Nord Picardie site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)

Organisme Technique représenté par : CEREMA
 Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /

MARQUAGE DES PRODUITS		VISAS	
Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte : * l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine * le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :		 EQUIPEMENTS DE LA ROUTE Fiche établie par le CEREMA - Dter NP  Le 25/10/2016 Le Fabricant (Nom et Visa) : P1  Le 27 10 2016	

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.
 ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE

Association pour la Certification et la Qualification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005
 Siège social : 58, Rue de l'Arcade - 75384 Paris Cedex 08
 tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr
 APE 9499 Z - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 94 398 289 140