


MARQUE NF058 - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE					
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)					
établie en application du référentiel de certification NF058 et son annexe technique n°1 - et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824					
ADMISSION N°		1RH1613S4			
		MISE A JOUR du 20/12/2022			
SOCIETE TITULAIRE		PRODUIT			
SAR		HURON Atempo			
Hameau de Ronquerolles BP 40 008 60602 - CLERMONT Cedex FRANCE		Nature du produit ECE			
DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT					
Enduit à chaud extrudé rétroréfléchissant de couleur blanche, pour marquages routiers et urbains, sur revêtements hydrocarbonés. Application en une seule passe. Le produit est saupoudré avec des microbilles.					
Conditions limites d'application * : T° mini : 5 °C T° maxi : 40 °C Hygrométrie maxi : 80 %					
(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)					
MATERIELS DE MISE EN OEUVRE					
Sabot automoteur avec un distributeur pour saupoudrage + fondoir.					
DOSAGES PRODUITS					
DOSAGES APPLIQUES :					
PRODUIT :				Dosage humide	
Produit de base		100 %		2600 g/m²	
SAUPOUDRAGE :				Dosage utile	
Mélange Saupoudré (- Echostar 5 TRM SRT - SOVITEC)		100 %		255 g/m²	
N.B : Le dosage sur feuille documenté ici correspond au dosage mesuré sur plastique lors des essais de certification. Ce dosage est sous-estimé par rapport au dosage réel sur une chaussée non marquée (enrobé de PMT 1 mm).					
N.B : le dosage consommé des produits de saupoudrage est toujours supérieur au dosage utile					
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :					
T° air : 30 °C T° sol : 43 °C Hygrométrie : 64 % Vent : 5 km/h TEMPS DE SECHAGE : 1 min					
CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION					
Produit		Masse Volumique		Teneur en cendres	
Produit de base		2.09 g/ml		78.7 %	
				Extrait sec	
				Bille Anneau	
				86.0 °C	
RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL					
CARACTERISTIQUES DU SITE :					
N2 OISE Chaussée PROVINCE>PARIS PR 15.36 à 16.28 Année Trafic (véh/j) %PL					
Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX Application en : 2016 - R254 PMT : 0.99 mm 2016 8695 17					
CARACTERISATION DU PRODUIT :					
(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)					
Classe de roulage		Visibilité de nuit		Adhérence	
Nb de passages de roues		RI		SRT	
Exigences :		(mcd.m-2.lx-1)		0.45	
Etat neuf		266		0.60	
(P1) 50000		165		0.61	
(P2) 100000		196		0.61	
(P3) 200000		200		0.60	
(P4) 500000		151		0.60	
(P5) 1000000		181		0.62	
(P5) 1000000		Classe R3		Classe S4	
				/	
				Classe Q2	
ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA Hauts-de-France site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)					
Organisme Technique représenté par : CEREMA					
Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax :/					
MARQUAGE DES PRODUITS					
Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :					
* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine					
* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :					
					
VISAS					
Fiche établie par le CEREMA - Dter NP					
					
Le 21/12/2022					

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.
ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE

Association pour la Certification et la Qualification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005
Siège social : 58, rue de l'Arcade - 75384 PARIS Cedex 08 FRANCE
tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr
APE 7120 B - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 92 398 289 140