MARQUE NF - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE

FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)

établie en application de l'annexe technique n°1 au référentiel de certification - Révision n°13 et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824

ADMISSION N° **1H1619S2**	MISE A JOUR du **10/01/2019**
SOCIETE TITULAIRE	**PRODUIT**
PEINTURES MAESTRIA 1, RUE DENIS PAPIN 09100 - PAMIERS FRANCE	**AXION PANAMA** Nature du produit **Ps**

DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT

Peinture solvantée non rétroréfléchissante de couleur blanche, à usage exclusivement urbain, sur revêtements hydrocarbonés. Application en une seule passe. Le produit est saupoudré avec des charges antidérapantes.

Conditions limites d'application * : T° mini : **5 °C** T° maxi : **40 °C** Hygrométrie maxi : **80 %**

(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)

MATERIELS DE MISE EN OEUVRE

Machine automotrice avec un pistolet et un distributeur pour saupoudrage.

DOSAGES PRODUITS

DOSAGES APPLIQUES :

PRODUIT :		**Dosage humide**
Produit de base	100 %	360 g/m²
SAUPOUDRAGE :		**Dosage utile**
Charges Antidérapantes Saupoudrées (- M2 - SILMER)	100 %	70 g/m²

N.B : le dosage consommé des produits de saupoudrage est toujours supérieur au dosage utile

CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :

T° air : **30 °C** T° sol : **44 °C** Hygrométrie : **63 %** Vent : **3 km/h** TEMPS DE SECHAGE : **13 min**

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Produit	Masse Volumique	Teneur en cendres	Extrait sec	Bille Anneau
Produit de base	1,73 g/ml	44,0 %	80,0 %	

RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL

CARACTERISTIQUES DU SITE : N2 OISE Chaussée PROVINCE>PARIS PR 15.36 à 16.28

Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX **Application en : 2016 - R029** PMT : 0,99 mm

Année	Trafic (véh/j)	%PL
2016	8695	17
2017	8124	17

CARACTERISATION DU PRODUIT :

(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)

Classe de roulage Nb de passages de roues Exigences :	Visibilité de nuit RI (mcd.m-2.lx-1)	Adhérence SRT 0.45	Visibilité de jour Chromaticité (x)	Chromaticité (y)	Qd (mcd.m-2.lx-1) 130
Etat neuf	/	0,73	0,3199	0,3375	229
(P1) 50000	/	0,65	0,3264	0,3448	186
(P2) 100000	/	0,64	0,3250	0,3429	178
(P3) 200000	/	0,59	0,3279	0,3461	169
(P4) 500000	/	0,53	0,3220	0,3402	166
(P5) 1000000	/	0,50	0,3215	0,3397	156
(P6) 2000000	/	0,56	0,3241	0,3431	133
(P6) 2000000		Classe S2	/		Classe Q3

ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA - Direction Territoriale Nord Picardie site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)

Organisme Technique représenté par : CEREMA
Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /

MARQUAGE DES PRODUITS

Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :

* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine
* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :

VISAS

Fiche établie par le CEREMA - Dter NP

DDurant

Le 10/01/2019

Le Fabricant (Nom et Visa) :

Le 31/1/2019

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.
ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE