

MARQUE NF - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE								
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)								
établie en application de l'annexe technique n°1 au référentiel de certification - Révision n°13 et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824								
ADMISSION N°		1RH1639S2						
SOCIETE TITULAIRE			PRODUIT					
AXIMUM Produits de Marquage			Hawaii					
5, Rue du Quai du Débarquement 76100 Rouen FRANCE			Nature du produit Ps					
DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT								
Peinture solvantée rétro réfléchissante de couleur blanche, pour marquages routiers et urbains, sur revêtements hydrocarbonés. Application en une seule passe. Le produit est saupoudré avec des microbilles.								
Conditions limites d'application * : T° mini : 5 °C T° maxi : 35 °C Hygrométrie maxi : 80 %								
(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)								
MATERIELS DE MISE EN OEUVRE								
Machine automotrice avec un pistolet et 2 distributeurs indépendants pour saupoudrage et injection								
DOSAGES PRODUITS								
DOSAGES APPLIQUES :								
<u>PRODUIT :</u>					Dosage humide			
Produit de base					300 g/m²			
<u>SAUPOUDRAGE :</u>					Dosage utile			
Billes Injectées (- 425 125 AC02 - POTTERS)					565 g/m²			
Billes Saupoudrées (- 425 125 AC02 - POTTERS)								
N.B : le dosage consommé des produits de saupoudrage est toujours supérieur au dosage utile								
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :								
T° air : 24 °C T° sol : 32 °C Hygrométrie : 76 % Vent : 10 km/h TEMPS DE SECHAGE : 8 min								
CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION								
Produit	Masse Volumique	Teneur en cendres	Extrait sec	Bille Anneau				
Produit de base	1.52 g/ml	39.0 %	69.0 %					
RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL								
<u>CARACTERISTIQUES DU SITE :</u>		N2	OISE	Chaussée PROVINCE>PARIS	PR 15,36 à 16,28	Année	Trafic (véh/j)	% PL
Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX		Application en : 2016 - R167			PMT : 0.99 mm	2016	8695	17
<u>CARACTERISATION DU PRODUIT :</u>								
(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)								
Classe de roulage	Visibilité de nuit	Adhérence	Visibilité de jour					
Nb de passages de roues	RI	SRT	Chromaticité		Qd			
Exigences :	(mcd.m-2.lx-1)		(x)	(y)	(mcd.m-2.lx-1)			
	150	0.45			100			
Etat neuf	312	0.56	0.3259	0.3431	137			
(P1) 50000	309	0.51	0.3224	0.3401	101			
(P2) 100000	311	0.54	0.3229	0.3409	109			
(P3) 200000	250	0.52	0.3216	0.3399	100			
(P4) 500000	171	0.50	0.3206	0.3391	102			
(P5) 1000000	217	0.51	0.3213	0.3401	113			
(P5) 1000000	Classe R3	Classe S2	/		Classe Q2			
ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA - Direction Territoriale Nord Picardie site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)								
Organisme Technique représenté par: CEREMA Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /								
MARQUAGE DES PRODUITS				VISAS				
Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :				Fiche établie par le CEREMA - Direction Nord				
* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine				Le Fabricant (Nom et Visa) :				
* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :				DIECORTE				
				Le 8/03/2018				
								
LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE. ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE								
Association pour la Certification et la Qualification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005 Siège social : 58, Rue de l'Arcade - 75384 Paris Cedex 08 tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr APE 9499 Z - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 94 398 289 140								