MARQUE NF - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE

FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)

établie en application de l'annexe technique n°1 au référentiel de certification - Révision n°13 et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824

ADMISSION N° **1RH1685S1**	MISE A JOUR du **24/12/2019**

SOCIETE TITULAIRE	PRODUIT
AXIMUM Produits de Marquage 5, Rue du Quai du Débarquement 76100 Rouen FRANCE	**NACRE** Nature du produit **EF**

DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT

Enduit à froid, appliqué à la machine, rétroréfléchissant de couleur blanche, pour marquages routiers et urbains, sur revêtements hydrocarbonés. Application en une seule passe. Le produit est saupoudré avec des microbilles.

Conditions limites d'application * : T° mini : **5 °C** T° maxi : **35 °C** Hygrométrie maxi : **80 %**

(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)

MATERIELS DE MISE EN OEUVRE

Sabot automoteur avec un distributeur pour saupoudrage.

DOSAGES PRODUITS

DOSAGES APPLIQUES :

PRODUIT :

Produit de base		98.34 %	**Dosage humide**
Durcisseur		1.66 %	2280 g/m²
SAUPOUDRAGE :			**Dosage utile**
Mélange Saupoudré	(- GV 600 125 AC02 - POTTERS)	100 %	405 g/m²

N.B : le dosage consommé des produits de saupoudrage est toujours supérieur au dosage utile

CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :

T° air : **32 °C** T° sol : **39 °C** Hygrométrie : **39 %** Vent : **3 km/h** TEMPS DE SECHAGE : **12 min**

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Produit	Masse Volumique	Teneur en cendres	Extrait sec	Bille Anneau
Produit de base	2.01 g/ml	82.5 %	89.0 %	

RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL

CARACTERISTIQUES DU SITE : N2 OISE Chaussée PROVINCE>PARIS PR 15.36 à 16.28

Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX **Application en : 2017 - R367** PMT : 0.99 mm

Année	Trafic (véh/j)	%PL
2017	8124	17
2018	8100	17

CARACTERISATION DU PRODUIT :

(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)

Classe de roulage Nb de passages de roues Exigences :	Visibilité de nuit RI (mcd.m-2.lx-1) 150	Adhérence SRT 0.45	Visibilité de jour Chromaticité (x)	(y)	Qd (mcd.m-2.lx-1) 100
Etat neuf	256	0.54	0.3254	0.3429	218
(P1) 50000	316	0.56	0.3310	0.3483	154
(P2) 100000	310	0.50	0.3316	0.3488	136
(P3) 200000	316	0.50	0.3308	0.3479	136
(P4) 500000	269	0.46	0.3278	0.3452	151
(P5) 1000000	275	0.53	0.3259	0.3432	149
(P6) 2000000	196	0.50	0.3239	0.3417	153
(P6) 2000000	**Classe R3**	**Classe S1**	/		**Classe Q3**

ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA Hauts-de-France site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)

Organisme Technique représenté par : CEREMA
Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /

MARQUAGE DES PRODUITS

Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :

* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine

* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :

VISAS

Fiche établie par le CEREMA - Dter NP

Le 10/01/2020

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.
ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE