

MARQUE NF - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE									
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES VISIBLES DE NUIT PAR TEMPS DE PLUIE (type II)									
établie en application de l'annexe technique n°1 au référentiel de certification - Révision n°13 et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824									
ADMISSION N° 1RHP1688a									
SOCIETE TITULAIRE					PRODUIT				
AXIMUM Produits de Marquage 5, Rue du Quai du Débarquement 76100 Rouen FRANCE					Hawaii Nature du produit Ps				
DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT									
Peinture solvantée rétroréfléchissante de couleur blanche, pour marquages routiers et urbains, sur revêtements hydrocarbonés. Application en une seule passe. Le produit est saupoudré avec des microbilles.									
Conditions limites d'application * : T° mini : 5 °C T° maxi : 35 °C Hygrométrie maxi : 80 % (* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)									
MATERIELS DE MISE EN OEUVRE									
Machine automotrice avec un pistolet et 2 distributeurs indépendants pour saupoudrage et injection									
DIMENSIONNEMENT DES PROFILS									
Hauteur : / Largeur : / Longueur : / Diamètre : / Espacement : /									
DOSAGES PRODUITS									
DOSAGES APPLIQUES : PRODUIT : Produit de base 100 % Dosage humide 790 g/m² SAUPOUDRAGE : Billes Saupoudrées (Echostar 5 SBP - SOVITEC) 40 % Dosage utile 830 g/m² Mélange Saupoudré (Vialux 30 SBP SRT - SOVITEC) 60 %									
N.B : le dosage consommé des produits de saupoudrage est toujours supérieur au dosage utile									
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :									
T° air : 27 °C T° sol : 43 °C Hygrométrie : 53 % Vent : 16 km/h TEMPS DE SECHAGE : 25 min									
CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION									
Produit		Masse Volumique		Teneur en cendres		Extrait sec		Bille Anneau	
Produit de base		1.52 g/ml		39.0 %		69.0 %			
RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL									
CARACTERISTIQUES DU SITE : N2 OISE Chaussée PROVINCE>PARIS PR 15,36 à 16,28 Année Trafic (véh/j) % PL Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX Application en : 2017 - R357 PMT : 0.99 mm 2017 8124 17									
CARACTERISATION DU PRODUIT :									
(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)									
Classe de roulage	Nb de passages de roues	RI (sec)	Visibilité de nuit		Adhérence	Visibilité de jour		SRT	Qd
			RI (pluie) (mcd.m-2.lx-1)	RI (humide)		Chromaticité (x) (y)	(mcd.m-2.lx-1)		
Exigences :		150	35	35	0.45				100
Etat neuf		509	86	159	0.50	0.3247	0.3417		194
(P1) 50000		321	40	44	0.51	0.3255	0.3428		138
(P2) 100000		278	43	65	0.55	0.3268	0.3444		137
(P3) 200000		329	35	37	0.46	0.3249	0.3426		128
(P4) 500000		225	36	47	0.50	0.3256	0.3433		132
(P5) 1000000		195	28*	33*	0.50	0.3238	0.3413		124
(P4) 500000		R4	RR2	RW2	Classe S1	/			Classe Q2
(*) hors norme									
ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA - Direction Territoriale Nord Picardie site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710) Organisme Technique représenté par : CEREMA Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +33(3)4 72 14 30 30 Fax : /									
MARQUAGE DES PRODUITS						VISAS			
Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte : * l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine * le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :						 EQUIPEMENTS DE LA ROUTE Fiche établie par le CEREMA - Dter NP Le 17/12/2018 Le Fabricant (Nom et Visa) : R. JANSSEN Le 09/01/19			
LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE. ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE									
Association pour la Certification et la Qualification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005 Siège social : 58, Rue de l'Arcade - 75384 Paris Cedex 08 tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr APE 9499 Z - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 94 398 289 140									