

MARQUE NF058 - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)

établie en application du référentiel de certification NF058 et son annexe technique n°1 - et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824

ADMISSION N° **1H1695S3**

MISE A JOUR du **06/12/2022**

SOCIETE TITULAIRE
VELUVINE B.V.

Ramshoorn 11
 4824 AG BREDA PAYS-BAS

PRODUIT
SIGNALIT ALBATROS

Nature du produit
EF

DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT

Enduit à froid, appliqué à la machine, non rétro réfléchissant de couleur blanche, à usage exclusivement urbain, sur revêtements hydrocarbonés. Application en une seule passe. Il n'y a pas de saupoudrage.

Conditions limites d'application * : T° mini : **10 °C** T° maxi : **45 °C** Hygrométrie maxi : **90 %**

(* : **Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité**)

MATERIELS DE MISE EN OEUVRE

Sabot automoteur

DOSAGES PRODUITS

DOSAGES APPLIQUES :

PRODUIT :

Produit de base

98 %

Dosage humide

2600 g/m²

Durcisseur

2 %

N.B : Le dosage sur feuille documenté ici correspond au dosage mesuré sur plastique lors des essais de certification. Ce dosage est sous-estimé par rapport au dosage réel sur une chaussée non marquée (enrobé de PMT 1 mm).

CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :

T° air : **17 °C**

T° sol : **23 °C**

Hygrométrie : **76 %**

Vent : **10 km/h**

TEMPS DE SECHAGE : **18 min**

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Produit
 Produit de base

Masse Volumique
 1.86 g/ml

Teneur en cendres
 68.2 %

Extrait sec
 85.3 %

Bille Anneau

RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL

CARACTERISTIQUES DU SITE : N2 OISE Chaussée PROVINCE>PARIS PR 15.36 à 16.28 **Année** **Trafic (véh/j)** **% PL**
 Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX **Application en : 2016 - R097** PMT : 0.99 mm 2016 8695 17
 2017 8124 17

CARACTERISATION DU PRODUIT :

(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)

| Classe de roulage Nb de passages de roues Exigences : | Visibilité de nuit RI (mcd.m-2.lx-1) | Adhérence SRT 0.45 | Visibilité de jour | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------|--------|----------------------|
| | | | Chromaticité | | Qd (mcd.m-2.lx-1) |
| | | | (x) | (y) | |
| Etat neuf | / | 0.68 | 0.3248 | 0.3413 | 210 |
| (P1) 50000 | / | 0.67 | 0.3262 | 0.3420 | 139 |
| (P2) 100000 | / | 0.69 | 0.3265 | 0.3420 | 132 |
| (P3) 200000 | / | 0.65 | 0.3265 | 0.3426 | 142 |
| (P4) 500000 | / | 0.55 | 0.3261 | 0.3425 | 161 |
| (P5) 1000000 | / | 0.59 | 0.3244 | 0.3410 | 183 |
| (P6) 2000000 | / | 0.62 | 0.3277 | 0.3448 | 195 |
| (P6) 2000000 | | Classe S3 | / | | Classe Q3 |

ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA Hauts-de-France site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)

Organisme Technique représenté par : CEREMA
 Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax :/

MARQUAGE DES PRODUITS

Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :

* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine

* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :



VISAS

Fiche établie par le
CEREMA - Dter NP

D. DUPONT
 Le 06/12/2022

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.

ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE

ASsociation pour la Certification et la QUALification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005

Siège social : 58, rue de l'Arcade - 75384 PARIS Cedex 08 FRANCE

tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr

APE 7120 B - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 92 398 289 140