

MARQUE NF - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE	
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)	
établie en application de l'annexe technique n°1 au référentiel de certification - Révision n°13 et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824	
ADMISSION N°	1H1577S4
MISE A JOUR du 04/11/2020	
SOCIETE TITULAIRE	PRODUIT
ORE	VIRAGES THERMO
Zac du Bon Puits BP 123 49481 ST. SYLVAIN D'ANJOU FRANCE	Nature du produit ECE

DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT		
Enduit à chaud extrudé non rétroréfléchissant de couleur blanche, à usage exclusivement urbain, sur revêtements hydrocarbonés. Application en une seule passe. Le produit est saupoudré avec des microbilles.		
Conditions limites d'application * :	T° mini : 4 °C	T° maxi : 45 °C Hygrométrie maxi : 80 %
(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)		

MATERIELS DE MISE EN OEUVRE
Sabot automoteur avec un distributeur pour saupoudrage + fondoir.

DOSAGES PRODUITS		
DOSAGES APPLIQUES :		
<u>PRODUIT :</u>		Dosage humide
Produit de base	100 %	3910 g/m²
<u>SAUPOUDRAGE :</u>		Dosage utile
Mélange Saupoudré (- 600 125 TRM SRT - SOVITEC)	100 %	710 g/m²

N.B : le dosage consommé des produits de saupoudrage est toujours supérieur au dosage utile

CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :				
T° air : 18 °C	T° sol : 34 °C	Hygrométrie : 52 %	Vent : 18 km/h	TEMPS DE SECHAGE : 1 min


CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION				
Produit	Masse Volumique	Teneur en cendres	Extrait sec	Bille Anneau
Produit de base	2.08 g/ml	77.5 %		85.0 °C

RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL									
CARACTERISTIQUES DU SITE :	N2	OISE	Chaussée PARIS>PROVINCE	PR	15.36	à	16.28	Année	Trafic (véh/j)
Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX								2015	8050
			Application en : 2015 - R094			PMT : 0.98 mm		2016	8695
									% PL
									19
									17

CARACTERISATION DU PRODUIT :
(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)

Classe de roulage	Visibilité de nuit	Adhérence	Visibilité de jour		
			Chromaticité		Qd
			(x)	(y)	
Nb de passages de roues	RI	SRT			(mcd.m-2.lx-1)
Exigences :		0.45			130
Etat neuf	/	0.62	0.3262	0.3438	222
(P1) 50000	/	0.67	0.3315	0.3484	170
(P2) 100000	/	0.64	0.3305	0.3476	168
(P3) 200000	/	0.64	0.3284	0.3458	159
(P4) 500000	/	0.62	0.3267	0.3443	147
(P5) 1000000	/	0.62	0.3264	0.3442	161
(P6) 2000000	/	0.63	0.3276	0.3453	165
(P6) 2000000		Classe S4	/		Classe Q3

ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA Hauts-de-France site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)
Organisme Technique représenté par : CEREMA
Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax :/

MARQUAGE DES PRODUITS	VISAS
Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :	Fiche établie par le CEREMA - Dter NP
* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine	 Le 13/11/2020
* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :	
	

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.
 ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE

Association pour la Certification et la Qualification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005

Siège social : 58, Rue de l'Arcade - 75384 Paris Cedex 08

tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr

APE 7120 B - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 94 398 289 140