

MARQUE NF058 - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES VISIBLES DE NUIT PAR TEMPS DE PLUIE (type II)
 établie en application du référentiel de certification NF058 et son annexe technique n°1 - et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824

ADMISSION N°	DAS-3RH1773b	
SOCIETE TITULAIRE PEINTURES MAESTRIA 1, RUE DENIS PAPIN 09100 - PAMIERIS FRANCE		SYSTEME ALIZE TROPIC VNTP Nature du système EF + Pe

DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT		
Dispositif d'Alerte Sonore, rétroréfléchissant de couleur blanche, sur revêtements hydrocarbonés appliqué en 2 passes: Passé n°1 : DAS-3RH1773b-1, ENDUIT BARRETTES: Barrette en enduit à froid. Passé n°2 : DAS-3RH1773b-2, ALIZE TROPIC: Peinture à l'eau saupoudrée par des billes de verre.		
Conditions limites d'application * :	T° mini : 5 °C	T° maxi : 40 °C Hygrométrie maxi : 80 %
(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)		

MATERIELS DE MISE EN OEUVRE
Passé n°1 : Application manuelle à la spatule avec un gabarit Passé n°2 : Machine automotrice avec un pistolet et un distributeur pour saupoudrage.

DIMENSIONNEMENT DES PROFILS
Hauteur : 13 mm Largeur : 150 mm Longueur : / Diamètre : / Espacement : 540 mm

DOSAGES PRODUITS				
Passé n°1 (DAS-3RH1773b-1)	Barrette	99 %	Dosage humide	325 g
	Durcisseur	1 %		
Passé n°2 (DAS-3RH1773b-2)	Produit de base	100 %	Dosage humide	615 g/m²
	Barrette saupoudrée (- SWARCOFLEX 100 400 T15 - SWARCO)	100 %	Dosage utile	645 g/m²

N.B : le dosage consommé des produits de saupoudrage est toujours supérieur au dosage utile

CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :					
Passé n°1	T° air : 26 °C	T° sol : 37 °C	Hygrométrie : 57 %	Vent : 13 km/h	TEMPS DE SECHAGE : 10 min
Passé n°2	T° air : 25 °C	T° sol : 38 °C	Hygrométrie : 57 %	Vent : 15 km/h	TEMPS DE SECHAGE : 9 min

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION					
Passé n°1 (DAS-3RH1773b-1)	Produit Barrette	Masse Volumique 2.14 g/ml	Teneur en cendres 79.0 %	Extrait sec 90.5 %	Bille Anneau
Passé n°2 (DAS-3RH1773b-2)	Produit Passe N°2	1.68 g/ml	40.2 %	75.9 %	

RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL								
CARACTERISTIQUES DU SITE :	N2	OISE	Chaussée PARIS->PROVINCE	PR 15.36	à 16.28	Année 2019	Trafic (véh/j) 8164	%PL 17
Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX						Application en : 2019 - R420 PMT : 0.9 mm		

CARACTERISATION DU PRODUIT :
 (Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)

Classe de roulage Nb de passages de roues Exigences :	Visibilité de nuit RI (sec) (mcd.m-2.lx-1)	Adhérence SRT	Visibilité de jour		Hauteur H (mm) 10 ≤ H ≤ 16	
			Chromaticité (x)	Qd (mcd.m-2.lx-1)		
			Blanc	100		
Etat neuf	429	Nm	0.3268	0.3446	Nm	13
(P1) 50000	179	Nm	0.3276	0.3453	Nm	14
(P2) 100000	166	Nm	0.3280	0.3454	Nm	13
(P3) 200000	163	Nm	0.3291	0.3466	Nm	14
(P4) 500000	180	Nm	0.3253	0.3426	Nm	11
(P5) 1000000	168	Nm	0.3219	0.3398	Nm	8*
(P4) 500000	R3		/			

(*) hors norme

ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA Hauts-de-France site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)

Organisme Technique représenté par : CEREMA
 Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /

MARQUAGE DES PRODUITS	VISAS
Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte : * l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine * le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :	Fiche établie par le CEREMA - Dter NP  Le 08/03/2022

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.
 ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE

ASsociation pour la Certification et la QUalification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005

Siège social : 58, rue de l'Arcade - 75384 PARIS Cedex 08 FRANCE
 tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr
 APE 7120 B - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 92 398 289 140