

**MARQUE NF - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE**  
**FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)**

établie en application de l'annexe technique n°1 au référentiel de certification - Révision n°13 et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824

ADMISSION N° <b>2H1238S3</b> du <b>09/11/2010</b>	MISE A JOUR du <b>01/03/2016</b>
<b>SOCIETE TITULAIRE</b> <b>PEINTURES MAESTRIA</b>  1, RUE DENIS PAPIN 09100 - PAMERS FRANCE	<b>PRODUIT</b> <b>AXION BERGEN</b>  Nature du produit EF

**DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT**

Enduit à froid, appliqué manuellement, non rétroréfléchissant de couleur blanche, à usage exclusivement urbain, sur revêtements hydrocarbonés. Le produit est saupoudré avec des charges antidérapantes.

Conditions limites d'application \* : T° mini : 5 °C T° maxi : 40 °C Hygrométrie maxi : 80 %  
(\* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)

**MATERIELS DE MISE EN OEUVRE**

Spatule ou sabot manuel avec un distributeur pour saupoudrage.

**DOSAGES PRODUITS**

**DOSAGES APPLIQUES :**

**PRODUIT :**

Durcisseur

1 %

Dosage humide

2655 g/m²

Produit de base

99 %

**SAUPOUDRAGE :**

Charges Antidérapantes Saupoudrées (- M2 - SILMER)

100 %

Dosage utile

350 g/m²

N.B : le dosage consommé des produits de saupoudrage est toujours supérieur au dosage utile

**CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :**

T° air : 19 °C T° sol : 22 °C Hygrométrie : 59 % Vent : 24 km/h TEMPS DE SECHAGE : 5 min

**CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION**

<b>Produit</b> Produit de base	<b>Masse Volumique</b> 2.15 g/ml	<b>Teneur en cendres</b> 77.4 %	<b>Extrait sec</b> 88.9 %	<b>Bille Anneau</b>
-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------	---------------------

**RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL**

**CARACTERISTIQUES DU SITE :** N2 OISE Chaussée PROVINCE>PARIS PR 15.36 à 16.28 Année 2009 Traffic (véh/j) 10100 % PL 20  
Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX Application en : 2009 - R348 PMT : 0.85 mm

**CARACTERISATION DU PRODUIT :**

(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)

Classe de roulage  Nb de passages de roues  Exigences :	Visibilité de nuit  RI (mcd.m-2.lx-1)	Adhérence  SRT  0.45	Visibilité de jour		
			Chromaticité (x)	(y)	Qd (mcd.m-2.lx-1)
Etat neuf	/	0.64	0.3223	0.3397	221
(P1) 50000	/	0.62	0.3322	0.3496	166
(P2) 100000	/	0.61	0.3342	0.3509	155
(P3) 200000	/	0.59	0.3325	0.3498	142
(P4) 500000	/	0.59	0.3292	0.3466	148
(P5) 1000000	/	0.60	0.3271	0.3449	155
<b>(P5) 1000000</b>		<b>Classe S3</b>	/		<b>Classe Q3</b>

ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA - Direction Territoriale Nord Picardie site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)

Organisme Technique représenté par : CEREMA  
Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /

**MARQUAGE DES PRODUITS**

Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :

\* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine

\* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :



Fiche établie par le

CEREMA - Dter NP

*Douait*

Le 26/01/2016

**VISAS**

Le Fabricant  
(Nom et Visa) :

Le 31/01/16

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.  
ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE

ASociation pour la Certification et la QQualification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005

Siège social : 58, Rue de l'Arcade - 75384 Paris Cedex 08

tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr

APE 9499 Z - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 94 398 289 140