

MARQUE NF - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE

FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)

établie en application de l'annexe technique n°1 au référentiel de certification - Révision n°13 et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824

| | | | | | |
|---|-----------------|----|-------------------------|----------------|-------------------|
| ADMISSION N° | 1H1385S1 | du | 14/11/2013 | MISE A JOUR du | 01/03/2016 |
| SOCIETE TITULAIRE | | | PRODUIT | | |
| PEINTURES MAESTRIA | | | AXION BOSTON | | |
| 1, RUE DENIS PAPIN 09100 - PAMERS FRANCE | | | Nature du produit Ps | | |

DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT

Peinture solvantée non rétro réfléchissante de couleur blanche, à usage exclusivement urbain, sur revêtements hydrocarbonés. Application en une seule passe. Il n'y a pas de saupoudrage.

Conditions limites d'application * : T° mini : 5 °C T° maxi : 40 °C Hygrométrie maxi : 80 %
(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)

MATERIELS DE MISE EN OEUVRE

Machine automotrice avec un pistolet.

DOSAGES PRODUITS

DOSAGES APPLIQUES :

PRODUIT :

Produit de base

100 %

Dosage humide

260 g/m²

CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :

T° air : 16 °C

T° sol : 26 °C

Hygrométrie : 74 %

Vent : 11 km/h

TEMPS DE SECHAGE : 3 min

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

| | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|--------------|
| Produit | Masse Volumique | Teneur en cendres | Extrait sec | Bille Anneau |
| Produit de base | 1.61 g/ml | 53.0 % | 76.0 % | |

RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL

| | | | | | | | | |
|---|----|------|------------------------------|---------------|---------|-------|----------------|------|
| CARACTERISTIQUES DU SITE : | N2 | OISE | CHAUSSEE PARIS>PROVINCE | PR 15.36 | à 16.28 | Année | Trafic (véh/j) | % PL |
| Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX | | | Application en : 2012 - R179 | PMT : 1.02 mm | | 2012 | 6950 | 19 |

CARACTERISATION DU PRODUIT :

(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)

| Classe de roulage | Visibilité de nuit | Adhérence | Visibilité de jour | | |
|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------|------------------|
| | | | Chromaticité | Qd | |
| Nb de passages de roues | RI | SRT | (x) | (y) | (mcd.m-2.lx-1) |
| Exigences : | | 0.45 | | | 130 |
| Etat neuf | / | 0.49 | 0.3173 | 0.3354 | 253 |
| (P1) 50000 | / | 0.65 | 0.3243 | 0.3436 | 212 |
| (P2) 100000 | / | 0.67 | 0.3236 | 0.3427 | 192 |
| (P3) 200000 | / | 0.59 | 0.3233 | 0.3422 | 185 |
| (P4) 500000 | / | 0.64 | 0.3235 | 0.3421 | 169 |
| (P5) 1000000 | / | 0.64 | 0.3203 | 0.3385 | 138 |
| (P5) 1000000 | | Classe S1 | / | | Classe Q3 |

ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA - Direction Territoriale Nord Picardie site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)

Organisme Technique représenté par : CEREMA
Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /

MARQUAGE DES PRODUITS

Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :

- * l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine
- * le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :



Fiche établie par le
CEREMA - Dter NP
D. Dupoir
Le 26/01/2016

VISAS

Le Fabricant
(Nom et Visa) :
[Signature]
Le 3/3/2016

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.
ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE

ASsociation pour la Certification et la QUALification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005
Siège social : 58, Rue de l'Arcade - 75384 Paris Cedex 08
tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr
APE 9499 Z - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 94 398 289 140