

MARQUE NF - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE		
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)		
établie en application de l'annexe technique n°1 au référentiel de certification - Révision n°13 et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1624		
ADMISSION N°	3RH1465S1	du 08/12/2014
		MISE A JOUR du 01/03/2016
SOCIETE TITULAIRE		SYSTEME
PEINTURES MAESTRIA		ALIZE TZ
1, RUE DENIS PAPIN 09100 - PAMERS FRANCE		Nature du système Pe+Pe

DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT			
Système, rétroréfléchissant de couleur blanche pour marquage routiers et urbains, sur revêtements hydrocarbonés appliqué en 2 passes.			
Passe n°1 : 3RH1465S1-1 ALIZE TZ, Peinture à l'eau saupoudrée avec des charges antidérapantes.			
Passe n°2 : 3RH1465S1-2 ALIZE INDIANA, Peinture à l'eau saupoudrée avec des microbilles.			
Conditions limites d'application * :			
T° mini :	5 °C	T° maxi :	40 °C
		Hygrométrie maxi :	80 %
(* : indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)			

MATERIELS DE MISE EN OEUVRE	
Machine automotrice avec un pistolet et un distributeur pour injection	

DOSAGES PRODUITS			
Passe n°1 (3RH1465S1-1)	Produit de base N°1	100 %	Dosage humide
	Charges Antidérapantes Injectées (- M2 - SILMER)	100 %	Dosage utile
Passe n°2 (3RH1465S1-2)	Produit de base N°2	100 %	Dosage humide
	Billes Saupoudrées (- Solid Plus 30 100-400 T15 (MB6A1T15) - SWARCO)	100 %	Dosage utile

N.B. le dosage consommé des produits de saupoudrage est toujours supérieur au dosage utile

CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :										
Passe n°1	T° air :	25 °C	T° sol :	34 °C	Hygrométrie :	61 %	Vent :	2 km/h	TEMPS DE SECHAGE :	10 min
Passe n°2	T° air :	27 °C	T° sol :	43 °C	Hygrométrie :	62 %	Vent :	5 km/h	TEMPS DE SECHAGE :	3 min



CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION					
Passe n° 1 (3RH1465S1-1)	Produit	Masse Volumique	Teneur en cendres	Extrait sec	Bille Anneau
Passe n° 2 (3RH1465S1-2)	Produit Passe N°1	1.62 g/ml	34.4 %	76.9 %	
	Produit Passe N°2	1.70 g/ml	57.0 %	78.0 %	

RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL											
CARACTERISTIQUES DU SITE :		N2	OISE	Chaussée PROVINCE>PARIS		PR 15 36	à	16.28	Année	Traffic (véh/j)	% PL
Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX				Application en : 2013 - R012		PMT : 0.88 mm		2013	6800	17	

CARACTERISATION DU PRODUIT :					
(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)					
Classe de roulage	Visibilité de nuit	Adhérence	Visibilité de jour		
			Chromaticité		Qd
Nb de passages de roues	RI (mcd.m-2.lx-1)	SRT	(x)	(y)	(mcd.m-2.lx-1)
Exigences :	150	0.45			100
Etat neuf	450	0.64	0.3283	0.3458	204
(P1) 50000	421	0.55	0.3265	0.3442	117
(P2) 100000	386	0.55	0.3228	0.3411	119
(P3) 200000	340	0.48	0.3259	0.3439	136
(P4) 500000	238	0.49	0.3299	0.3479	152
(P5) 1000000	220	0.53	0.3289	0.3463	169
(P5) 1000000	Classe R4	Classe S1	/		Classe Q2

ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA - Direction Territoriale Nord Picardie site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)

Organisme Technique représenté par : CEREMA
 Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +33(0)4 72 14 30 30 Fax : /

MARQUAGE DES PRODUITS		VISAS	
Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :		 Fiche établie par le CEREMA - Dier-NP Le 08/02/2016	Le Fabricant (Nom et Vign) :  Le 3/3/2016
* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine * le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :			

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCOUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.
 ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VAL DITE

Association pour la Certification et la Qualification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005
 Siège social : 58 Rue de l'Arcade - 75384 Paris Cedex 08
 tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr
 APE 9499 Z - SIRET 398 289 140 00038 - TVA Intracommunautaire 94 398 289 140