

MARQUE NF - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)

établie en application de l'annexe technique n°1 au référentiel de certification - Révision n°13 et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824

| | |
|--|--|
| ADMISSION N° 1H1578S4 | MISE A JOUR du 16/10/2017 |
| SOCIETE TITULAIRE PEINTURES MAESTRIA 1, RUE DENIS PAPIN 09100 - PAMIERIS FRANCE | PRODUIT AXION MIAMI Nature du produit Ps |

DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT

Peinture solvantée non rétroréfléchissante de couleur blanche, à usage exclusivement urbain, sur revêtements hydrocarbonés. Application en une seule passe. Le produit est saupoudré avec des charges antidérapantes.

Conditions limites d'application * : T° mini : 5 °C T° maxi : 40 °C Hygrométrie maxi : 80 %
 (* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)

MATERIELS DE MISE EN OEUVRE

Machine automotrice avec un pistolet et un distributeur pour saupoudrage.

DOSAGES PRODUITS

DOSAGES APPLIQUES :

PRODUIT :

Produit de base 100 % | Dosage humide 315 g/m²

SAUPOUDRAGE :

Charges Antidérapantes Saupoudrées (- M2 - SILMER) 100 % | Dosage utile 145 g/m²

N.B : le dosage consommé des produits de saupoudrage est toujours supérieur au dosage utile

CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :

T° air : 15 °C T° sol : 21 °C Hygrométrie : 76 % Vent : 19 km/h TEMPS DE SECHAGE : 3 mn

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Produit Produit de base | Masse Volumique 1.76 g/ml | Teneur en cendres 45.7 % | Extrait sec 81.1 % | Bille Anneau |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------|

RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL

| | | | | | | | |
|---|----|------|------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| CARACTERISTIQUES DU SITE : | N2 | OISE | Chaussée PARIS>PROVINCE | PR 15.36 à 16.28 | Année | Trafic (véh/l) | % PL |
| Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX | | | Application en : 2015 - R088 | PMT : 0.98 mm | 2015 | 8050 | 19 |
| | | | | | 2016 | 8695 | 17 |

CARACTERISATION DU PRODUIT :

(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)

| Classe de roulage Nb de passages de roues Exigences : | Visibilité de nuit RI (mcd.m-2.lx-1) | Adhérence SRT 0.45 | Visibilité de jour | | |
|---|--|----------------------------------|-------------------------|--------|--------------------------|
| | | | Chromaticité (x) | (y) | Qd (mcd.m-2.lx-1) |
| Etat neuf | / | 0.85 | 0.3172 | 0.3354 | 241 |
| (P1) 50000 | / | 0.72 | 0.3278 | 0.3462 | 173 |
| (P2) 100000 | / | 0.73 | 0.3286 | 0.3468 | 168 |
| (P3) 200000 | / | 0.69 | 0.3275 | 0.3456 | 142 |
| (P4) 500000 | / | 0.64 | 0.3249 | 0.3433 | 133 |
| (P5) 1000000 | / | 0.62 | 0.3225 | 0.3410 | 130 |
| (P6) 2000000 | / | 0.63 | 0.3241 | 0.3424 | 105* |
| (P5) 1000000 | | Classe S4 | / | | Classe Q3 |

(*) hors norme

ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA - Direction Territoriale Nord Picardie site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)

Organisme Technique représenté par : CEREMA
 Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /

MARQUAGE DES PRODUITS

Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :

- * l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine
- * le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :



Fiche établie par le
CEREMA - Dter NP

 Le 16/10/2017

VISAS

Le Fabricant
 (Nom et Visa) :

 Le 9/11/2017

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE

ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE

Association pour la Certification et la Qualification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005

Siège social : 58, Rue de l'Arcade - 75384 Paris Cedex 08

tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr

APE 9499 Z - SIRET 398 289 140 00039 - TVA intracommunautaire 94 398 289 140