

**MARQUE NF - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE**  
**FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)**

établie en application de l'annexe technique n°1 au référentiel de certification - Révision n°13 et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824

ADMISSION N°	<b>1C1657S3</b>	
<b>SOCIETE TITULAIRE</b>		<b>PRODUIT</b>
<b>PEINTURES MAESTRIA</b>		<b>ALIZE 110R</b>
1, RUE DENIS PAPIN 09100 - PAMERS FRANCE		Nature du produit Pe

**DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT**

Peinture à l'eau non rétro-réfléchissante de couleur blanche, à usage exclusivement urbain, sur chaussée ciment. Application en une seule passe. Le produit est saupoudré avec des charges antidérapantes.

Conditions limites d'application \* : T° mini : 5 °C T° maxi : 40 °C Hygrométrie maxi : 80 %

(\* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité )

**MATERIELS DE MISE EN OEUVRE**

Machine automotrice avec un pistolet et un distributeur pour saupoudrage.

**DOSAGES PRODUITS**

**DOSAGES APPLIQUES :**

**PRODUIT :**

Produit de base 100 % | Dosage humide 305 g/m²

**SAUPOUDRAGE :**

Charges Antidérapantes Saupoudrées (- M2 - SILMER) 100 % | Dosage utile 105 g/m²

N.B : le dosage consommé des produits de saupoudrage est toujours supérieur au dosage utile

**CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :**

T° air : 21 °C T° sol : 32 °C Hygrométrie : 52 % Vent : 21 km/h TEMPS DE SECHAGE : 2 min

**CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION**

Produit	Masse Volumique	Teneur en cendres	Extrait sec	Bille Anneau
Produit de base	1,71 g/ml	41,0 %	76,5 %	

**RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL**

<b>CARACTERISTIQUES DU SITE :</b>	N2	OISE	Chaussée PARIS>PROVINCE	PR 15.36 à 16.28	Année	Trafic (véh/j)	% PL
Nature du revêtement : CIMENT			Application en : 2015 - R085	PMT : 0.98 mm	2015	8050	19
					2016	8695	17

**CARACTERISATION DU PRODUIT :**

(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)

Classe de roulage	Visibilité de nuit RI (mcd.m-2.lx-1)	Adhérence SRT	Visibilité de jour		
			Chromaticité (x)	(y)	Qd (mcd.m-2.lx-1)
Nb de passages de roues					
Exigences :		0.45			130
Etat neuf	/	0.75	0.3171	0.3351	233
(P1) 50000	/	0.75	0.3270	0.3449	169
(P2) 100000	/	0.70	0.3267	0.3449	165
(P3) 200000	/	0.64	0.3258	0.3439	153
(P4) 500000	/	0.59	0.3245	0.3429	154
(P5) 1000000	/	0.58	0.3233	0.3418	147
(P6) 2000000	/	0.59	0.3228	0.3411	135
(P6) 2000000		Classe S3	/		Classe Q3

ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA - Direction Territoriale Nord Picardie site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)

Organisme Technique représenté par: CEREMA  
 Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax: /

**MARQUAGE DES PRODUITS**

Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :

\* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine

\* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :



Fiche établie par le CEREMA - Dter NP

Le 07/12/2018

**VISAS**

Le Fabricant (Nom et Visa) :

BOUSSEAU  
 Le 17/12/18

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.  
 ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE

ASociation pour la Certification et la QUALification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005

Siège social : 58, Rue de l'Arcade - 75384 Paris Cedex 08

tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr

APE 9499 Z - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 94 398 289 140