

MARQUE NF058 - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE		
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)		
établie en application du référentiel de certification NF058 et son annexe technique n°1 - et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824		
ADMISSION N°	2H1788S1	MISE A JOUR du 26/07/2023
SOCIETE TITULAIRE		PRODUIT
ISOSIGN		ARAVIS
ZA du Monay - CS 40047 71210 Saint Eusèbe FRANCE		Nature du produit EF

DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT		
Enduit à froid, appliqué manuellement, non rétro réfléchissant de couleur blanche, à usage exclusivement urbain, sur revêtements hydrocarbonés. Il n'y a pas de saupoudrage.		
Conditions limites d'application * :	T° mini : 8 °C	T° maxi : 40 °C Hygrométrie maxi : 85 %
(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)		

MATERIELS DE MISE EN OEUVRE
Application manuelle à la spatule

DOSAGES PRODUITS
DOSAGES APPLIQUES :
PRODUIT : Produit de base 99 % Durcisseur 1 % Dosage humide 3180 g/m²
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :
T° air : 19 °C T° sol : 32 °C Hygrométrie : 55 % Vent : 10 km/h TEMPS DE SECHAGE : 23 min

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION				
Produit	Masse Volumique	Teneur en cendres	Extrait sec	Bille Anneau
Produit de base	2.20 g/ml	77.5 %	88.7 %	

RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL									
CARACTERISTIQUES DU SITE :		N2	OISE	Chaussée PROVINCE>PARIS		PR	15.36	à	16.28
Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX		Application en : 2021 - R302		PMT : 0.93 mm		Année	Trafic (véh/j)	% PL	
CARACTERISATION DU PRODUIT :		(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)				2021	6895	18	
						2022	7520	19	

Classe de roulage	Visibilité de nuit	Adhérence	Visibilité de jour		
			Chromaticité		Qd
			(x)	(y)	
Nb de passages de roues	RI	SRT			(mcd.m-2.lx-1)
Exigences :	(mcd.m-2.lx-1)	0.45	Blanc		130
Etat neuf	/	0.45	0.3270	0.3402	229
(P1) 50000	/	0.45	0.3347	0.3505	152
(P2) 100000	/	0.47	0.3343	0.3507	197
(P3) 200000	/	0.46	0.3322	0.3489	193
(P4) 500000	/	0.47	0.3291	0.3459	182
(P5) 1000000	/	0.50	0.3301	0.3473	171
(P6) 2000000	/	0.51	0.3284	0.3455	171
(P6) 2000000		Classe S1	/		Classe Q3

ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA Hauts-de-France site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)
Organisme Technique représenté par : CEREMA
Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /

MARQUAGE DES PRODUITS	VISAS
Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte : * l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine  * le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :	Fiche établie par le CEREMA - Dter NP  Le 28/08/2023

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE. ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE
Association pour la Certification et la QUALification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005 Siège social : 58, rue de l'Arcade - 75384 PARIS Cedex 08 FRANCE tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr APE 7120 B - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 92 398 289 140