



MARQUE NF - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE					
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)					
établie en application de l'annexe technique n°1 au référentiel de certification - Révision n°13 et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824					
ADMISSION N°	1H906S3	du	15/09/2004	MISE A JOUR du 01/03/2016	
SOCIETE TITULAIRE			PRODUIT		
PEINTURES MAESTRIA			AXION CAP HORN		
1, RUE DENIS PAPIN 09100 - PAMIERIS FRANCE			Nature du produit Pr Liquide/Billes		
DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT					
Peinture réactive liquide/billes non rétro réfléchissante de couleur blanche, à usage exclusivement urbain, sur revêtements hydrocarbonés. Application en une seule passe. Le produit est saupoudré avec des charges antidérapantes.					
Conditions limites d'application * : T° mini : 5 °C Hygrométrie maxi : 80 %					
(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)					
MATERIELS DE MISE EN OEUVRE					
Machine automotrice avec un pistolet et un distributeur pour injection					
DOSAGES PRODUITS					
DOSAGES APPLIQUES :					
PRODUIT :					
Produit de base		100 %		Dosage humide 600 g/m²	
SAUPOUDRAGE :					
Charges Antidérapantes Injectées (- VAR - SWARCO)		100 %		Dosage utile 450 g/m²	
N.B : le dosage consommé des produits de saupoudrage est toujours supérieur au dosage utile					
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :					
T° air : 24 °C	T° sol : 30 °C	Hygrométrie : 79 %	Vent : 4 km/h	TEMPS DE SECHAGE : 8 min	
CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION					
Produit	Masse Volumique	Teneur en cendres	Extrait sec	Bille Anneau	
Produit de base	2.33 g/ml	76.9 %	85.6 %		
RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL					
CARACTERISTIQUES DU SITE :					
N2	OISE	Chaussée PARIS > PROVINCE		PR 15.84 à 16.25	
Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX			Application en : 2003 - R600	PMT : 0.86 mm	
CARACTERISATION DU PRODUIT :					
(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)					
Classe de roulage	Visibilité de nuit	Adhérence	Visibilité de jour		
			Chromaticité	Qd	
Nb de passages de roues	RI	SRT	(x)	(y)	
Exigences :	(mcd.m-2.lx-1)	0.45	(mcd.m-2.lx-1)		
Etat neuf	/	0.65	0.3230	0.3400	220
(P1) 50000	/	0.66	0.3350	0.3520	141
(P2) 100000	/	0.67	0.3330	0.3500	140
(P3) 200000	/	0.62	0.3320	0.3480	138
(P4) 500000	/	0.60	0.3300	0.3450	135
(P5) 1000000	/	0.56	0.3300	0.3420	131
(P5) 1000000		Classe S3	/		Classe Q3
ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA - Direction Territoriale Nord Picardie site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)					
Organisme Technique représenté par: CEREMA Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /					
MARQUAGE DES PRODUITS			VISAS		
Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :			Fiche établie par le CEREMA - Dter NP		
* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine			Le Fabricant (Nom et Visa) :		
* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :			Le 31/31/2016		
					

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.
ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE

Association pour la Certification et la Qualification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005
Siège social : 58, Rue de l'Arcade - 75384 Paris Cedex 08
tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr
APE 9499 Z - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 94 398 289 140